

Ficha técnica

Spc Premiun

600x300/5+1mm/0.5mm



ITEM	NORMA	RESULTADO	NORMA ASTM	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Tamaño	EN 427	600x300mm	ASTM F536	600x300mm	Aprobado
Dimensión Cuadratura y Rectitud	EN 427	Cuadratura: 0.18mm			Aprobado
		Rectitud: 0.07mm			Aprobado
Resistencia química	EN 423	Aprobado	ASTM F925	Aprobado	Disponible a Petición
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105:B02 método A	Aprobado, >=Grade6	ASTM F1515	Aprobado	Disponible a Petición
Resistencia al desgaste	EN 660-1	Grupo de desgaste: T		Aprobado	Disponible a Petición
Resistencia al impacto			ASTM F1265	Aprobado	Disponible a Petición
Estabilidad dimensional	E434	Aprobado	ASTM F1700	Aprobado	
Indentación residual	EN 433	Aprobado	ASTM F970	Aprobado	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS			
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	ASTM E648-06	Aprobado/Clase 1	
Densidad del humo			ASTM E662	Aprobado, <=450	

ESPECIFICACIONES

Largo x Ancho (mm)	600x300	Grosor Total (mm)	6,0	Capa de Desgaste (mm)	0,5
Nivel de brillo	Súper Mate -Gra-matt (<3°)	Materiales vírgenes	Si	Bordes biselados en 4 lados	Microbiselado
Recubrimiento mate UV	Si	Instalación Flotante	Si	Sistema Clic	Unilin
Piezas/Cajas	10	Metro cuadrado/ Caja (m2)	1,8000	Peso kg/Pieza	1,86
Cajas/Palet	54	Metro cuadrado/ Palet	97,20	Peso kg/Caja	19,02
Palet /20'GP	20	Metro cuadrado/contenedor	1944,00	Peso kg/Palet	1047,61

*No se refiere a 100% resistente a la humedad en contacto permanente, solo contactos accidentales. No a contacto permanente.

