PRESTIGE®

PISO ALTITUDE MO.RE

2003 x 245

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua

12 mm
ESPESOR TOTAL

TRAFICO
AC5/33



48 h+ Surface Water Protection · Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Overlay**
   Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
2. **Película Decorativa**
   Diseño realista de alta definición con acabado natural.
3. **Núcleo de HDF**
   Fibra de madera de alta densidad.
4. **Capa de Balance**
   Capa de protección en el respaldo de las piezas.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Uniclick**
Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Piso Laminado Altitude MO.RE
Espesor total	12 mm
Overlay	AC5/33
Dimensiones	2003 x 245 mm
Contenido por caja	4 Piezas
Área por caja	1.960
Peso por caja	21.60 Kg
Sistema de instalación	Tipo Uniclick fácil instalación
Bisel	Biselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Overlay
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO OVERLAY

RESIDENCIAL
AC3 / 31

COMERCIAL ALTO
AC5 / AC4 32 / 33

COMERCIAL INTENSO
AC6 / 33

[1] Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL PISO ORGANICO

HASTA 48 HRS RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.

CONFORT ACÚSTICO*
La base del del IXPE reduce el ruido de impacto y mejora el confort.

FÁCIL INSTALACIÓN
No requiere Adhesivos.

ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.

PROTECCIÓN A MICROABRASIONES
Alta resistencia al desgaste diario, los rayones finos y la pérdida de brillo provocada por la fricción continua.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Punto dulce estructural: proporciona masa crítica para integridad del click y transferencia térmica optimizada.	FloorScore, Greenguard Gold, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alta resistencia a la abrasión, rayones y tráfico constante; mitigación de riesgos accidentales.	ISO 10582
Núcleo estructural HDF de Alta densidad. Capa en fibra de alta densidad (HDF). Proporciona estabilidad dimensional y resistencia al impacto.	EN 13329 / ISO 24336 (Porcentaje Absorción ≤ 10%)
Métodos Ángulo-Caída y Tap-In Horizontal; evita 'afectar el click' en áreas restringidas..	Patente Unilin / Quick-Step
Sincronización milimétrica de textura y diseño; micro-texturas que mejoran la fricción y el agarre.	Clasificación Antideslizante R10 (DIN 51130)
Se requiere manta IXPE de 2.0 mm adicional de celda cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos y elimina sonido hueco.	ISO 10140-3 / ISO 717-2
Contribución limitada al fuego y producción de humo virtualmente nula; autoextinguible.	EN 13501-1
Elimina el 99.99% de patógenos (E. coli, MRSA); cero emisiones de formaldehído o COVe.	FloorScore / Eo / REACH Regulation

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Biselado · Ecológico · Apto para mascotas · 850-900 Kg/m³ Densidad · ≤10 % Porcentaje absorción

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo





Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera. Este producto puede contener hasta 40 caras diferenciadas por lo que tiene una gran variedad de diseños.

GUÍA DE INSTALACIÓN



1. Acondicionar el material 48 hrs antes de la instalación (15-30 °C).
2. Asegurar que el contrapiso esté limpio, nivelado y seco (menos a 2.5%).
3. Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared
4. Continuar encajando las piezas anclándolas a 45° grados.
5. Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.
6. Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA

Hogares · Oficinas · Comercio Alto Tráfico · Hotelería · Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
*Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*Requiere manta (foam underlay) adicional.
*Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Limite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada

ESCANEA CÓDIGO QR PARA CONOCERMAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS